



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw® Acryl 325

Mastic Acrylique joints et fissures



Description du produit

ZWALUW ACRYL 325 est un mastic plasto-élastique monocomposant à base d'émulsion acrylique.

Avantages

- Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment., Mise en oeuvre aisée.
- Bonne compatibilité avec les peintures.
- Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV.
- Non-corrosif pour les métaux.
- Résistant au gel jusqu'à -15°C durant le stockage.
- Odeur très faible

Applications

Joint de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloison

Bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton

Joint de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie

Raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs

Mise en œuvre

Avant l'utilisation du produit, la fiche de données de sécurité doit être lue et comprise.

Protéger les yeux et porter des vêtements de protection.

Mise en peinture après séchage complet. Les peintures acryliques fortement chargées pourraient se fissurer. Essais préalables de

compatibilité conseillés.

Spécifications techniques

Module à 100%	DIN 53504	0,26 MPa
Température d'application		+5°C till +40°C
Type		Acrylic dispersion
Résistance au gel pendant le transport		till -15°C
Capacité de mouvement		12,5%
Dureté shore-A	DIN 53505	18 Shore A
Retrait	ISO 7390	< 2mm
Formation de peau	@23°C/50% RH	7 min
Résistance à la température		-20°C till +75°C
Tensile Strength (DIN 53504)	DIN 53504	350%

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- * Applications extérieures seulement dans de bonnes conditions de temps sec pour au moins 5 heures après l'application

Préparation des surfaces et finition

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables. Enduire préalablement les supports très poreux d'une solution de produit dilué dans deux fois son volume d'eau. Calibrer la profondeur des joints au moyen d'un fond de joint en PE ou PU rond.

Mise en peinture

Zwaluw Acryl 325 is paintable after full drying of sealant. During curing product will show shrinkage, which can cause cracking of the paint. Excellent paintable with water based and synthetic paints. Painting with high filled water based paints can create cracking. Recommend to test compatability with paint prior to application.

Nettoyage

Mastic frais: à l'eau.

Mastic polymérisé : Mécaniquement.

Nettoyage mains : ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES ou à l'eau



Den Braven

Den Braven France sarl.

Z.I. Le Meux - Rue du buisson du roi - BP 20114 – FR 60881 LE MEUX CEDEX

T +33 (0)3 44 91 68 68 | F +33 (0)3 44 91 68 92 | E infos@denbraven.fr

2017-03-06 15:48:58 UTC



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fiche technique

Zwaluw® Acryl 325

Mastic Acrylique joints et fissures

savonneuse.

Couleur(s) standard(s)

- Blanc
- Gris
- Brun
- Chêne clair

Conditionnement

- Cartouches 310 ml
- Poches 600 ml

Stockage et conservation

Stockage entre +5 °C et +25 °C en position verticale à l'abri des rayons du soleil.

Conservation de 12 mois en emballage fermé d'origine.

Certifications

	Conforme aux normes ISO 11600 F 12.5 P. SNJF Façade Classe : mastic plastique F 12.5 P. sur mortier et aluminium anodisé sans primaire.
--	---

Sécurité

Avant l'utilisation du produit, la Fiche de Données de Sécurité (FDS) doit être lue et comprise. FDS disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels et sur notre site internet.

Garantie

Den Braven garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Den Braven France sarl.

Z.I. Le Meux - Rue du buisson du roi - BP 20114 – FR 60881 LE MEUX CEDEX

T +33 (0)3 44 91 68 68 | F +33 (0)3 44 91 68 92 | E infos@denbraven.fr

2017-03-06 15:48:58 UTC